

CC.20 X-pert

2K klarlack

: Egenskaper

- 2K akrylklarlack
- Allround klarlack
- Torktid: 20 min. / 60 ° C objektstemperatur
- VOC överensstämmer

: ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Alla vanliga lackarbeten i en lackeringsverkstad med enskilda delar upp till ett helt fordon
- Det bör bearbetas så snabbt som möjligt när du lackerar ett komplett fordon

: FÖRDELAR

- Snabb torkningstid
- Mycket hög sluthårdhet
- Lysande glans






: PRODUKTDATA

MATERIALDATA

Färg	Transparent
VOC:	2004/42 / IIB (d) (420) <420 g / l
Hållbarhetstid:	12 månader i slutet originalbehållare vid 20 ° C
Densitet klarlack vid 20 ° C:	0,99 - 1,00 g / cm ³
Densitetshärdare vid 20 ° C:	1,02 - 1,03 g / cm ³
Torr filmtjocklek:	50 - 60 µm
Effektivitet:	10 - 12 m ² / l

: HANTERING

För applicering på lösningsmedelsbaserade eller vattenbaserade färger. Det rekommenderas starkt att arbeta med hela systemet. Klarlack måste bearbetas senast två timmar efter applicering.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE		
	CC.20 X-pert CC.20 X-pert härdare	Volym
		2 1
	CC.20 X-pert CC.20 X-pert härdare	efter vikt
		100 g 51 g
SPRUTA VISKOSITET		
	DIN-kopp 4 mm vid 20 ° C Ford-kopp 4 mm vid 20 ° C ISO-kopp 4 mm vid 20 ° C	16 - 18 sekunder 18 - 20 sekunder 36 - 38 sekunder
ANSÖKAN		
	Sprutpistol	Munstycke storlek / tryck
		Munstycksstorlek: 1,2 - 1,3 mm Lufttryck: Var noga med tillverkarens rekommendationer om arbetstryck.
	Applicering	1,5 varv
		1/2 tunn slutet varv 1 fullt vått varv
	Livslängd vid 20 ° C	90 min
	Flash Off	5 - 10 minuter mellan skikten 10 minuter före bakning
	Torr tjocklek	50 - 60 um
	Processförhållanden	Temperatur 18 - 22 ° C Relativ luftfuktighet 40 - 60%

BEARBETNING			
	Objekt temperatur	20 ° C	60 ° C
	Torr för beröring	1,5 timmar	10 minuter
	Torr för att polera	2,5 - 3 timmar	20 min
	Genomtorr	5 dagar	15 min + 4 dagar vid 20 ° C
OBS: Innan du polerar klarlacken torkad vid 60 °C, vänta upp till 1 timme tills den har svalnat.			
	IR-torkning	8 - 15 min. Följ rekommendationerna från IR-lampans tillverkare	

: LAGRINGS- OCH TRANSPORTVILLKOR

Skydda mot frost, värme, solljus och fukt. Förvaras tätt försluten på en torr, sval plats. Rekommenderat lagrings- och transporttemperaturområde är: +10 till + 30 ° C. Undvik extrema temperaturfluktuationer.

Notera: Förvarings- och transporttemperaturen får inte vara lägre än + 5 ° C. Acklimatisera produkten till rumstemperatur naturligt.

2004/42 / IIB (d) (420) <420: EU-gränsvärdet för denna produkt (produktkategori: IB.d) i färdigform är max. 420 g / liter VOC.

: ANMÄRKNINGAR

Låt produkten uppnå den rekommenderade appliceringstemperaturen naturligt (undvik snabb uppvärmning / kylning). Det rekommenderas inte att applicera produkten vid en temperatur under 18 ° C. Låg appliceringstemperatur ändrar beläggningens egenskaper och kan försämra den visuella effekten. Före applicering bör produkttemperaturen, spraybåsens temperatur och föremålstemperaturen justeras till cirka 20 ° C.

CARSYSTEM rekommenderar att du använder max. 2 lager.

: SÄKERHETSFRÅGOR

Ovan nämnda tekniska data och information, särskilt rekommendationerna för tillämpning och användning av våra produkter, baseras på vår nuvarande kunskap och erfarenhet när de tillämpas under normala förhållanden.

I praktiken är materialen, ytorna eller platsförhållandena så olika att ingen garanti avseende arbetsresultat eller ansvar, som härrör från något förhållande, kan härledas varken från denna information eller från ett muntligt samråd, förutom att vi är debiterade med avsikt eller grov oaktsamhet. I det här fallet är användaren skyldig att bevisa att han har informerat oss om alla punkter som krävs för en korrekt och lovande dom skriftligen, i tid och fullständigt. Patenträttigheter för tredje part ska iakttas. Dessutom gäller våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor och det senaste tekniska databladet, som bör begäras.

Anvisningar för hantering och avfallshantering finns i vårt säkerhetsdatablad och specifikationerna från arbetsgivaransvarsföreningen för den kemiska industrin.

Upphovsrätt VOSSCHEMIE